FICHA TÉCNICA

SUPERGREASE 350

GRASA DE ADHESIVIDAD EXCEPCIONAL

GAMA DE GRASAS

NLGI 2
PRESIÓN EXTREMA
ADHESIVA
RESISTENTE AL AGUA

APLICACIONES

Velocidad: baja a media
Carga: media a alta

Grado 2

-20°C/+120°C

Nivel de presión extrema

APLICACIONES

SUPERGREASE 350 es una grasa de alto rendimiento para condiciones de presión extrema, adecuada para condiciones de temperatura y carga muy severas y que presenta una adherencia excepcional. Por tanto, se recomienda su uso allí donde la grasa se ve sometida a un deslavado intenso con agua (obras públicas, agricultura, etc.).

Es ideal para la lubricación de las siguientes piezas y componentes:

- rodamientos, cojinetes y otros componentes sometidos a esfuerzo que funcionan a altas o bajas temperaturas
- cadenas, cables y engranajes a la vista
- ejes, articulaciones, guías y cremalleras
- maquinaria de obras públicas y agrícola

VENTAJAS

- Gracias a una formulación especial, **SUPERGREASE 350** ofrece una adherencia excepcional a las superficies metálicas. Esto permite reducir la frecuencia de lubricación
- Alta resistencia a cargas pesadas y a la centrifugación
- Excelente protección contra la corrosión
- Amplio rango de temperaturas de uso: de -20 °C a +120 °C
- Se puede bombear e inyectar con cualquier equipo de distribución de alta presión
- Muy buena estabilidad en servicio y en almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Jabón	-	-	Litio - calcio
Aceite base	-	-	Aceite mineral / Polímero
Textura	-	-	Lisa
Color	-	Visual	Azul
Grado NLGI	-	ASTM D 217 mod	2
Punto de gota	°C	IP 396	> 180
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm^2/s	NF EN ISO 3104	400
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm^2/s	ASTM D 92	30
Penetración 60 golpes	1/10 mm	ISO 2137	265-295
Soldadura 4 bolas	kg	ASTM D 2596	315
Resistencia al chorro de agua a 79 °C	%	ISO 11009	< 10
Prueba Emcor con agua salada	-	ISO 11007	≤ 2 - 2
Intervalo de temperatura	°C	-	-20 / +120

Las características medias se proporcionan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse de conformidad con los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos de aceite usado.

Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.