

PROTECT SCH 6

FLUIDE DE PROTECTION HYDROFUGEANT MOYENNE DUREE



APPLICATIONS

PROTECT SCH 6 est un fluide anti-corrosion, comportant un SOLVANT non chloré volatil.

PROTECT SCH 6 laisse un film CIREUX gras après évaporation du solvant.

PROTECT SCH 6 est aussi conseillé pour les travaux de précision car il n'empêche pas les contrôles dimensionnels

AVANTAGES

Son caractère hydrofuge (dewatering) et sa rapidité de séchage lui permettent de convenir aux postes de fabrication limités en temps et d'éviter toute trace d'eau.

UTILISATION

Au pinceau, au trempé ou par pulvérisation (attention : 2 bars maximum).

Elimination du film par un solvant type UNIL OPAL SOLV'CLEANER B 70 ou une lessive type UNIL OPAL SHP Multi HP.

PERFORMANCE

Durée de protection :

- Intérieur : 6 mois - Extérieur sous abri : 3 mois - Intempéries : non recommandé

Ces données de protection sont indicatives. Elles dépendent des conditions exactes de stockage (taux d'humidité, type d'atmosphère,...).

Conforme à la norme ISO L 6743-8 REE.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Pouvoir couvrant	m ² /l	-	70
Epaisseur du film	micron	-	2.2
Temps de séchage à 20°C	h		0.5
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60100	1.3
Masse volumique à 15°C	Kg/m ³	NF T 60101	790
Aspect et couleur	-		Marron et gras
Point d'éclair	°C	NF T 60118	>38
Brouillard salin	h	NF A 05-101	60

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Attention, produit INFLAMMABLE, Ne pas utiliser à proximité de flammes, d'étincelles ou de moteurs électriques.

Eviter la trop forte concentration des vapeurs dans l'air au poste de travail.

A stocker à l'abri du gel et des intempéries.

Produit contenant du solvant : éviter de laisser les bidons ouverts trop longtemps (à cause de l'évaporation).

Notre service technique est à votre disposition pour vous assister.